

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии CGD изготовлены по технологии AGM.

В составе активной массы используется карбоновое добавление в виде графена, что обеспечивает устойчивость аккумуляторов Delta CGD к глубоким разрядам и высокую температурную стабильность при неблагоприятных условиях работы. Данная серия также отличается повышенным числом циклов заряда/разряда, и продолжительностью работы в тяжелых режимах систем на базе возобновляемых источников энергии.

Аккумуляторы предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах. Рекомендуются для применения в автономных энергосистемах, а также совместно с системами на базе альтернативных источников энергии.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS		Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение.....	12 В
Число элементов.....	6
Срок службы.....	15 лет
Номинальная емкость (25°C)	
10 часовой разряд (3,3 А; 1,8 В/эл).....	33 Ач
5 часовой разряд (5,61 А; 1,75 В/эл).....	28,05 Ач
1 часовой разряд (20,6 А; 1,65 В/эл).....	20,6 Ач
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C
Внутреннее сопротивление	
полностью заряженной батареи (25°C).....	12 мОм

Рабочий диапазон температур

Разряд.....	-20÷60°C
Заряд.....	-10÷60°C
Хранение.....	-20÷60°C
Макс. разрядный ток (25°C).....	330А (5с)
Циклический режим (2,35÷2,4 В/эл)	
Макс. зарядный ток.....	16,5 А
Температурная компенсация.....	30 мВ/°C
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл)	
Температурная компенсация.....	20 мВ/°C

Сферы применения


- Источники бесперебойного питания
- Системы связи и телекоммуникаций
- Системы солнечной и ветроэнергетики
- Автономные системы электроснабжения
- Энергетические системы базовых станций, серверных, источников бесперебойного питания
- Другие системы накопления и хранения энергии

Особенности

- Продолжительный срок службы;
- Устойчивость к глубоким разрядам;
- Температурная устойчивость батареи;
- Отличная производительность при низких и высоких температурах окружающей среды;
- Непревзойденное число циклов заряд/разряд;
- Заряд высокими токами при минимальных потерях емкости;
- Универсальное решение для любого времени автономной работы.

Габариты (±2мм)


Длина, мм.....	197
Ширина, мм.....	130
Высота, мм.....	159
Полная высота, мм.....	163
Вес (±3%), кг.....	10,3



Корпус В



Тип клемм под болт Ø6 mm






Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,60	63,0	38,3	26,5	20,6	20,6	12,0	6,11	4,00	3,32
1,65	62,0	38,0	25,9	19,9	19,9	11,6	5,91	3,96	3,28
1,70	60,0	37,2	25,4	19,5	19,5	11,4	5,65	3,90	3,21
1,75	55,5	36,2	24,9	19,2	19,2	11,1	5,61	3,84	3,15
1,80	52,1	34,5	24,0	18,8	18,8	10,5	5,40	3,78	3,07

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)

В/эл-т	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,60	113	63,3	47,6	39,7	39,7	24,7	11,7	7,60	6,67
1,65	112	62,1	46,8	39,2	39,2	24,2	11,4	7,58	6,63
1,70	107	60,8	46,2	38,9	38,9	24,0	11,3	7,52	6,60
1,75	98,8	59,4	45,4	38,4	38,4	23,8	11,0	7,42	6,58
1,80	89,0	57,7	42,4	34,7	34,7	23,4	10,8	7,37	6,57

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.



Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Официальный партнер по продвижению аккумуляторных батарей Delta на территории РФ - Группа компаний «СПЕКТР»



группа компаний
СПЕКТР

Москва

Тел.: +7 (499) 110-17-74

E-mail: msk@delta-battery.ru

Офис: 3-й проезд Перова поля, д. 8

Склад: 1-й Котляковский переулок, д.12

Санкт-Петербург

Тел.: +7 (812) 648-24-30

E-mail: spb@delta-battery.ru

Офис: ул. Мебельная, д. 12, корп. 1

Склад: ул. Генерала Хрулева, д. 16